



140


RO MEMBRANĂ ANTICONDENS CU TREI STRATURI
 EN THREE-LAYER HIGHLY PERMEABLE ROOF UNDERLayment



SD 0,02m

PERMEABILITATE LA VAPORI/
VAPOUR PERMEABILITY

180N↑ 250N→

REZistență la rupere/
TEAR RESISTANCE140 g/m²GREUTATE PE SUPRAFAȚĂ/
SURFACE MASS DENSITY75 m²SUPRAFAȚĂ DE ACOPERIRE/
COVER AREA1,5x50 m²DIMENSIUNILE MEMBRANEI/
UNDERLayment DIMENSIONS

DECLARATION OF PERFORMANCE NO P/088/1

CARACTERISTICI ESENȚIALE/ ESSENTIALS CHARACTERISTICS	CLASĂ/CLASS	PERFORMANȚĂ/ PERFORMANCE	TOLERANȚĂ/ TOLERANCE
Rezistență la foc/ Reaction to fire	CLASĂ/CLASS	E	-
Rezistență la umiditate/ Resistance to water penetration	CLASĂ/CLASS	W1	-
Proprietăți mecanice după întindere/ Mechanical properties after stretching			
Rezistență la tracțiune longitudinală/ Tensile strength in longitudinal direction	[N/50mm]	350	±30%
Rezistență la tracțiune transversală/ Tensile strength in transverse direction	[N/50mm]	230	±30%
Elongație longitudinală/ Elongation in longitudinal direction	[%]	65	±30%
Elongație transversală/ Elongation in transverse direction	[%]	80	±30%
Comportament la rupere/ Tear property			
Rezistență la rupere pe direcție longitudinală/ Tear resistance - longitudinal direction	[N]	180	±20%
Rezistență la rupere pe direcție transversală/ Tear resistance - transverse direction	[N]	250	±20%
Flexibilitate la temperatură joasă/ Flexibility at low temperature	[°C]	≥-40	-
Rezistență la imbătrânire artificială asociată cu proprietăți mecanice/ Resistance to artificial aging associated with mechanical properties			
Rezistență la tracțiune longitudinală/ Tensile strength in longitudinal direction	[N/50mm]	290	±20%
Rezistență la tracțiune transversală/ Tensile strength in transverse direction	[N/50mm]	190	±20%
Elongație longitudinală/ Elongation in longitudinal direction	[%]	40	±20%
Elongație transversală/ Elongation in transverse direction	[%]	50	±20%
Rezistență la imbătrânire artificială asociată cu rezistență la umiditate/ Resistance to artificial aging associated with resistance to water penetration	CLASĂ/CLASS	W1	-
Rezistență la vaporii de apă/ Water vapor resistance	[m]	0,02	[-0,01/+0,03]



STR. 9 MAI, NR. 75, BĂICOI, PRAHOVA,
 TEL: 0244 260 140; FAX: 0244 260 145.

WWW.NOVATIK.RO




EN 13859-1:2010
 EN 13859-2:2010
 1434



RO **MEMBRANĂ ANTCONDENS CU TREI STRATURI**
 EN **THREE-LAYER HIGHLY PERMEABLE ROOF UNDERLayment**

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE/ FIXING INSTRUCTIONS


1.



Membrana trebuie derulată paralel cu streașina, cu scrisul în sus.

The membrane should be rolled parallel to the eyelet, with the writing on top.


2.



Membrana se montează pe căpriori cu ajutorul cuelor sau al capselor.

The membrane is mounted on rafters using nails or staples.


3.



Pentru a asigura etanșeitatea în zona de fixare pe căpriori, se recomandă lipirea unei benzi de etanșare pe contra-șipcă, pe partea care va apăsa membrana pe căpriori.


To ensure tightness in the rafter area, it is advisable to attach a sealing strip to the counter-bar on the side that will push the diaphragm onto the rafters.

4.



Pe membrana întinsă montați contra-șipcile și șipcile. Contra-șipcile asigură un spațiu de ventilare între membrană și șipci. Înălțimea însumată a șipci și contra-șipci trebuie să fie aproximativ 6.5 - 10 cm.


5.



Următorul rând de membrană se suprapune pe o distanță de 10 - 15 cm (la o pantă de sub 30 de grade, se suprapune 20 cm). În scopul asigurării unui montaj eficient al membranei pe acoperiș, precum și pentru o bună etanșare a îmbinărilor, se va folosi la îmbinare bandă adezivă sau dublu-adezivă.

The next row of membrane overlaps over a distance of 10 - 15 cm (at a slope below 30 degrees, overlapping 20 cm). In order to assure an efficient roof membrane assembly as well as for good sealing of joints, band or double-adhesive tape will be used.


6.



În cazul elementelor care străpung acoperișul, membrana trebuie tăiată, întinsă și fixată (de exemplu cu ajutorul benzii butilice).

In the case of the elements that penetrate the roof, the membrane must be cut, stretched and fixed (for example, with butyl band).

7.



În cazul elementelor de dimensiuni reduse (de exemplu conductele de ventilație), membrana se taie în formă de trapez și se atașează de șipcile învecinate.

In the case of small elements (eg ventilation ducts), the membrane is cut into trapezoidal shape and attached to neighboring slats.



CE 17

EN 13859-1:2010
 EN 13859-2:2010
 1434

RO Membrana Novatik poate fi folosită pe toată suprafața acoperișului. Rolele trebuie păstrate în încăperi închise ferite de umezelă. Rolele trebuie transportate cu mijloace de transport acoperite, asigurate împotriva deteriorării. Membrana trebuie protejată față de acțiunea produselor chimice, mai ales a substantelor pe baza de diluantă, deoarece acestea pot să micșoreze parametrii tehnici ai membranei sau să o deterioreze ireparabil. Produsul e în garanție, cu condiția respectării absolute a recomandărilor cuprinse în prezentele instrucțiuni de montaj. Producătorul își rezervă dreptul de a refuza luarea în considerare a reclamației, în cazul în care nu s-a procedat conform prezentelor recomandări din instrucțiunile de montaj. Eticheta produsului trebuie păstrată, fiind un document care este necesar la depunerea reclamației. Toate recomandările tehnice prezentate în cadrul acestor instrucțiuni de montaj au fost oferite în baza celor mai bune cunoștințe actuale și cu toată bunăvoieță. Informațiile acestea nu creează niciun raport legal.

EN Novatik roof underlayment is also being used as a housewrap in skeletal construction and under siding. Corotop® can be used on fully boarded roofs. The rolls should be stored in dry indoor storage spaces. They should be transported by vehicles with covered spaces and precautions against damage should be taken during transportation. The roof underlayment has to be protected against chemical factors, especially solvent-based substances, as they are diminishing technical parameters of the material or cause permanent damage. The product is covered by warranty only when explicit guidelines were followed. The producer reserves the right to refuse the complaint when the assembly guidelines have not been adhered to. The label of the product must be kept as a document entitling to the complaint. All technical recommendation given within the assembly instruction have been created on the basis of our know-how and state-of-the-art knowledge. This information is not legally binding.